

**FRIVA AS**

Tlf. 69 83 38 00, Fax 69 83 38 01

E-post: [firmapost@friva.no](mailto:firmapost@friva.no) WEB: [www.friva.no](http://www.friva.no)**BRANNVERNGLASS****PYRODUR®**

Glass	Type nr.	Klasse	Bruksområde	Vekt m2	RWdb	
7 mm	<b>PYRODUR®</b>	30 – 10	E30	Innvendig	17	33
10 mm	<b>PYRODUR®</b>	30 – 201	E30	Inn-/ Utvendig	25	36
14mm	<b>PYRODUR®</b>	30 – 200	E30	Utvendig	32	36
28mm	<b>PYRODUR®</b>	30 - 35	E30	Isoler	47	37
28mm	<b>PYRODUR®</b>	30 - 35	E30	Isoler / energi	47	37
13mm	<b>PYRODUR®</b>	60 – 20	E60	Utvendig	31	36
27mm	<b>PYRODUR®</b>	60 - 25	E60	Isoler	46	37
27mm	<b>PYRODUR®</b>	60 - 25	E60	Isoler / energi	46	37

**PYROSTOP®**

Glass	Type nr.	Klasse	Bruksområde	Vekt m2	RWdb	
15 mm	<b>PYROSTOP®</b>	30 – 10	Ei 30	Innvendig	17	33
18 mm	<b>PYROSTOP®</b>	30 – 201	Ei 30	Utvendig	25	36
32 mm	<b>PYROSTOP®</b>	30 – 200	Ei 30	Isoler	32	36
32 mm	<b>PYROSTOP®</b>	30 - 35	Ei 30	Isoler / ENERGI	47	37
23 mm	<b>PYROSTOP®</b>	30 - 35	Ei 60	Innvendig	47	37
27 mm	<b>PYROSTOP®</b>	60 – 20	Ei 60	Utvendig	31	36
42 mm	<b>PYROSTOP®</b>	60 - 25	Ei 60	Isoler	46	37
42 mm	<b>PYROSTOP®</b>	60 - 25	Ei 60	Isoler / energi	46	37

**Maks mål:**7mm **PYRODUR®**.....1000 X 2000 mmAndre typer **PYRODUR®/PYROSTOP®**.....1400 X 2000 mm**Minimum mål enkelt**.....100 x 100 mm

STØRRE ENN ANGITT PÅ FORESPØRSEL

Tykkelsestoleranse.....+ 2 / - 1 mm

Lendetoleranse &lt;2000 mm .....+ / - 2 mm

**Friva AS**Knapstadveien 1, 1820 Spydeberg  
Tlf. 69 83 38 00, faks 69 83 38 01**Avd. Lillehammer**Løkkegata 11, 2615 Lillehammer  
Tlf. 61 22 16 20, faks 61 22 16 22**Avd. Askim**Skolegata 9, 1800 Askim  
Tlf. 69 81 88 88, Faks 69 81 88 85